

Výztužná vlákna **Kiesel – Armierungsfasern**

snadno se přimíchávají do připravené stěrkové hmoty
zvyšují pevnost stěrky v tahu a v ohybu
zlepšují smykovou pevnost a přilnavost stěrky
minimalizují vznik trhlin při aplikaci samonivelační
stěrky na kritických, labilních podkladech
vytváří homogenní, třírozměrnou strukturu
použití vláken neovlivňuje rozliv stěrky

Vlastnosti a použití

Velmi pevná skelná vlákna typu AR, odolná proti účinku alkalických látek, se přimíchávají do stěrkových hmot **Servoplan S 111**, **Servoplan P 200 Plus** a **Servofix FG** pro zvýšení pevnosti v tahu, ohybu a smyku, a současně se zvyšuje jejich přilnavost.

Po vytvrzení stěrky vytvoří vlákna uvnitř stěrkové vrstvy homogenní, třírozměrnou strukturu a minimalizují nebezpečí tvorby trhlin při aplikaci na problematických podkladech.

Technické údaje

Barva	průhledná až bílá
Báze	skelná vlákna typu AR podle normy DIN 1259-1
Délka vláken	6 – 12 mm
Označení podle GefStoffV	nepodléhá označovací povinnosti
Skladování	v suchu a chladu, doba skladování bez omezení

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen, ošetřen a připraven podle platných norem a předpisů a podle současného stavu úrovně techniky /např. VOB díl C, DIN 18 352, 18 356, 18365, technický list BEB/.

Zpracování

Příslušnou stěrkovou hmotu namíchejte podle pokynů v příslušném technickém listě tak, aby vznikla hmota bez hrudek. Do takto připravené stěrkové hmoty nasypete obsah jednoho sáčku vláken **Kiesel-Armierungsfasern** (v poměru 1 ks na jeden pytel stěrky) a smíchejte na homogenní hmotu. Po uplynutí doby zrání stěrky znovu promíchejte. Stěrkovou hmotu nanášejte na podklad pomocí zednické lžice nebo hladítka.

Spotřeba

1 sáček á 250 g na 25 kg stěrkové hmoty.

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různých materiálů a pracovních podmínek, které nemůžeme nijak ovlivnit, doporučujeme provést zkušební vzorek.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna dříve vydaná vydání svoji platnost.

Balení

1 plastový sáček 250 g

číslo výrobku

60329

Stav

30.11.2011/lo