

Elastické lepidlo na parkety **Bakit EK neu**

- jednosložkové
- připravené k okamžitému použití
- univerzální použití
- rychle a elasticky vytvrzující
- velmi snadno roztíratelné
- dlouhá doba pro uložení parket do lepidlového lože

Vlastnosti a použití

Jednosložkové lepidlo s velmi nízkými emisemi škodlivin, neobsahující rozpouštědla ani silikon, s vynikajícím průběhem vyzrání a velmi dobrou roztíratelností určené pro elastické lepení parket. Lepidlo je vhodné pro různé druhy parket- např. mozaikové parkety, vlysové parkety od tloušťky 16 mm na pero a drážku, vysoké lamelové parkety tl. 10 – 23 mm, dřevěnou dlažbu RE (DIN 68 702) s maximální velikostí špalíku dlažby 50 mm, dvou, tří a vícevrstvé hotové parkety ve formě desek a prken, masivní dřevěné fošny do délky 270 cm od tloušťky 15 mm (s poměrem tloušťky k šířce max. 1:10, u dřevin náchylných k bobtnání max. 1:8) do délky 270 cm. Při lepení exotických dřevin nejprve konzultujte vhodnost použití lepidla s techniky Kiesel.

Lepidlo je určeno pro lepení na podklady: cementový potěr, anhydritový potěr, dřevotřískové desky V 100 E1, OSB desky a na sanované podklady opatřené vhodnými samonivelačními stěrkami Kiesel.

Lepidlo **Bakit EK neu** je schváleno pro použití v systému „Program Kiesel Bakit pro povrchovou úpravu parket“.

Bakit EK neu lze na řadě podkladů používat i bez předchozí aplikace přednáteru.

Technické údaje

Barva	běžová a hnědá
Minimální teplota podlahy	+15°C
Doba odvětrání*	žádná
Doba pro položení krytiny*	cca. 40 minut
Zatížitelný*	po cca. 24 hodinách u hotových parket po cca. 12 hodinách
Brousitelný*	nejdříve po cca. 24 hodinách
Podlahové vytápění	vhodný
GISCODE	RS 10 podle TRGS 610
EMICODE	EC 1R ^{PLUS} podle GEV
Skladování	v uzavřených originálních nádobách skladovatelnost 12 měsíců

*doba schnutí je vztažena na 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a vyšší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a nižší vlhkost vzduchu je prodlužují.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a vhodně připraven pro další aplikaci /např. podle VOB díl C, DIN 18 356 Parketářské práce, DIN 18 367 a DIN 68 702 Dřevěné dlažby/ zejména podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je třeba nejprve ošetřit /podle aktuálního technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladu“, technického listu TKB-8/ a musí umožňovat lepení dalších vrstev.

V případě potřeby opatřete podklad základovým nátěrem **Okamul PU-V schell** (doba vytvrzení nejméně 3 hodiny) a během 48 hodin od nanesení přednáteru pak nalepte podlahovou krytinu.

Potěry z litého asfaltu třídy tvrdosti IC 10 nebo IC 15 a staré, pevně ulpělé, nosné zbytky starých lepidel opatřete základovým nátěrem **Okamul PU-V schnell** (doba vytvrzení nejméně 3 hodiny). Při lepení na savých podkladech (cementové a anhydritové potěry) lze pro navázání mikročástic prachu natřít podklad přednáterem **Bakit PV-Universal**. Je potřeba dodržet systémovou skladbu výrobků.

Zpracování

Otevřete obal a odstraňte fólii a případný povlak z povrchu lepidla.

Bakit EK neu nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou, naneste pouze na takovou plochu, na kterou dokážete během 40 minut nalepit parkety. Parkety do lepidlového lože nasuňte, vyrovnejte a zafixujte poklepem.

Dbejte na plnoplošné podlepení jednotlivých parket. Kapky a znečištění lepidlem z povrchů ihned odstraňte pomocí ubrousků **Bakit RT**. U parket s hladkou hranou je třeba zajistit nanesení lepidla na celou plochu hrany parket. Pokud není lepidlo celoplošně naneseno na styčné spáry parket, může v vyplněných spárách docházet k pohybům. Načaté kbelíky se zbytkem lepidla je třeba při skladování zakrýt fólií, aby se co nejvíce omezila reakce se vzdušnou vlhkostí, způsobující tvrdnutí lepidla.

Při lepení vždy dodržujte pokyny výrobce parket.

Náradí a spotřeba

Velikost zubu	Druh parket	Spotřeba
TKB B3/ B6	mozaikové parkety (DIN EN 13 488) Izolační podložka Kiesel Dammunterlage/ Okavlies	700 - 900 g/m ²
TKB B7	vysoké lamelové parkety 10-23 mm (DIN EN 14 761) krátké hotové parkety (DIN EN 13 489)	800 – 1000 g/m ²
TKB B15	vlysy tl. 22 mm na pero a drážku (DIN EN 13226) dřevěná dlažba RE (DIN 68 702) masivní dřevěné fošny (DIN EN 13 226) hotové parkety ve formě fošen (DIN EN 13489) Izolační desky Okaphone	1000 –1200 g/m ²

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu.

Čištění

Náradí očistěte ihned po použití ubrousky **Bakit RT**.

Balení	číslo výrobku	EAN
33 x 17 kg plastové kbelíky barva hnědá	46048	4015705460482
33 x 17 kg plastové kbelíky barva běžová	46049	4015705460499

ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání svůj platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Stav

1.10.2015