

Bakit FK 1 - roztok tmelu pro spárování parket na bázi vody

- rychle schne
- dobře brousitelný
- dobře vyplňuje spáry
- nezatěžuje okolí zápachem
- nepodléhá označovací povinnosti
- nepředstavuje nebezpečí vznícení
- snadno zpracovatelný

Vlastnosti a použití

Bakit FK 1 je roztok spárovacího tmelu na bázi vody pro spárování parketových a prkenných podlah v interiéru.

Neobsahuje rozpouštědla (NMP).

Bakit FK 1 se smíchá s nabroušeným prachem na konzistenci pro nanášení stěrkou, kterou se vyplní spáry do šířky 2 mm nebo menší kazy ve dřevě. **Bakit FK 1** lze použít pod všechny druhy uzavíracích laků na parkety **Bakit** a oleje řady **Bakit**.

Technické údaje

Báze	polymer -akrylát
Teplota zpracování	+15°C až +25°C
Doba schnutí*	asi 30 až 60 minut
Označení podle GefStoffV	nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE	W1+
Skladování	skladovatelnost při +10°C až +25°C v neotevřených originálních obalech 1 rok od data výroby, chránit před mrazem, neskladovat při teplotě pod +5°C

*doba schnutí je vztažena na 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

Příprava podkladu

Podlahu je třeba zbrousit až na hrubé dřevo (zrnitost alespoň 60). Podlaha musí být čistá, zbavená prachu a bez zbytků olejů, vosků nebo jiných nečistot.

Zpracování

Obsah balení nechte ohřát na pokojovou teplotu a pečlivě protřepejte. **Bakit FK 1** namíchejte s čistým, jemným nabroušeným dřevěným prachem (zrnitost 100 - 120) příslušné dřeviny na stěrkovatelnou hmotu. U citlivých dřevin namíchejte dřevěný tmel ve zvláštní nádobě. Celou podlahu přestěrkujte pomocí ploché stěrky Kiesel. Čím je použitý nabroušený prach jemnější, tím snadněji se namíchaná hmota nanáší a snadněji proniká i do menších spár. Větší spáry nechte přes noc zaschnout; případně znovu přestěrkujte. Zbytky tmelu z povrchu podlahy zcela stáhněte. Doba schnutí asi 30 - 60 minut, závisí na podmínkách na stavbě, velikosti spár, teplotě a vlhkosti vzduchu. Po zaschnutí se pak podlaha obvyklým způsobem přebrousí válcovou bruskou (zrnitost 100 až 120) nebo jednokotoučovou bruskou s kotoučem zrnitosti 120 až 150.

Důležité upozornění

Není vhodný pro exotickou dřevinu padouk.
Nepoužívat pod **Bakit HO**.

Spotřeba

50 – 120 g/m² podle četnosti a velikosti spár.

Náradí

Plochá stěrka Kiesel Flächenspachtel.

Čištění

Náradí očistěte ihned po použití vodou.

Balení

Krabice 3 x 5 litrů plastové kanystry

číslo výrobku

51160

Člověk a životní prostředí

Bakit FK 1 není zdraví škodlivý ani nepoškozuje životní prostředí. Prosíme, dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi.

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidac/.

Stav

24.07.2012 lo