

Bakit FK 2 - roztok tmelu s obsahem rozpouštědel pro spárování parket

- obsahuje rozpouštědla
- rychleschnoucí
- dobře brousitelný
- dobře vyplňuje spáry
- snadná zpracovatelnost

Vlastnosti a použití

Bakit FK 2 je roztok spárovacího tmelu s obsahem rozpouštědel na spárování trhlin a malých spár dřevěných a parketových podlah.

Je rychleschnoucí, dobře vyplňuje spáry.

Bakit FK 2 lze použít pod všechny druhy uzavíracích laků na parkety **Bakit** a olejové systémy **Bakit**.

Technické údaje

Báze	nitrocelulóza
Teplota zpracování	+15°C až +25°C
Doba schnutí*	asi 20 minut
Označení podle GefStoffV	podléhá označovací povinnosti
GISCODE	G2
Skladování	skladovatelnost v neotevřených obalech 12 měsíců od data výroby není citlivý na mráz

*doba schnutí je vztažena na 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

Příprava podkladu

Podlahu je třeba zbrousit až na hrubé dřevo (zmitost 60).

Podlaha musí být čistá, zbavená prachu a bez zbytků olejů, vosků nebo jiných nečistot.

Zpracování

Obsah balení nechte ohřát na pokojovou teplotu a pečlivě protřepejte. **Bakit FK 2** namíchejte s čistým, jemným nabroušeným dřevěným prachem (zmitost 100 - 120) příslušné dřeviny na stěrkovatelnou hmotu. U citlivých dřevin namíchejte dřevěný tmel ve zvláštní nádobě. Celou podlahu přestěrkujte pomocí ploché stěrky Kiesel. Čím je nabroušený prach jemnější, tím snadněji se namíchaná hmota nanáší a snadněji plní i menší spáry. Velikost spár do 2 mm. Větší spáry nechte přes noc zaschnout; případně znovu přestěrkujte. Zbytky tmelu z povrchu podlahy stáhněte. Doba schnutí je asi 20 minut, závisí na podmínkách na stavbě, velikosti spár, teplotě a vlhkosti vzduchu.

Po zaschnutí se pak podlaha obvyklým způsobem přebrousí válcovou bruskou (zmitost 100 až 120) nebo jednokotoučovou bruskou s kotoučem zmitosti 120 až 150. Na povrchu podlahy nesmějí zůstat žádné zbytky tmelu. Po dostatečném vyschnutí hmoty lze podlahu dále ošetřit všemi laky **Bakit** na vodní bázi, s obsahem rozpouštědel a olejů řady **Bakit**. Při nedostatečném větrání použijte ochranu dýchacích cest. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Důležité upozornění

Prosíme, dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech č. 1, 2, 4, 5 a 6

Spotřeba

50 - 120g/m² podle četnosti a velikosti spár.

Nářadí

Plochá stěrka Kiesel Flächenspachtel.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití ředidlem.

Balení

45 x 10 litrů plechové nádoby

číslo výrobku

51172

Člověk a životní prostředí

Bakit FK 2 obsahuje rozpouštědla. Je zařazen do třídy nebezpečí A II podle VbF. Páry rozpouštědel mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Při práci a po dokončení práce s výrobkem větrejte.

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Stav

27.05.08 lo