

Bakit GL - základový nátěr na bázi vody pro nanášení válečkem

- minimalizuje tendenci ke slepování bočních stran parket
- zesvětluje a zvýrazňuje kresbu dřeva
- dobrá plnivost
- snadno zpracovatelný

Vlastnosti a použití

Bakit GL je základový nátěr na vodní akrylátové bázi, nanášený válečkem. Je určený pro parketové a dřevěné podlahy v interiéru.

Bakit GL minimalizuje tendenci ke slepování bočních stran parket. **Bakit GL** je obzvláště vhodný pro pestré dřeviny, vysoké lamelové parkety, fošnové podlahy a parkety na podlahovém topení.

Bakit GL v sobě sdružuje všechny kladné vlastnosti různých základových nátěrů v jednom výrobku. Je vhodný pro exotické dřeviny s malým obsahem olejů v dřevní hmotě.

Technické údaje

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Báze | vodní základový nátěr pro aplikaci válečkem |
| Teplota zpracování | +15°C až +25°C |
| Doba schnutí* | cca. 120 minut |
| Označení podle GefStoffV | nepodléhá označovací povinnosti |
| GISCODE | W3+ |
| Označení VOC | 2004/42/2 A(i) 140; 140g/l <62g/l +5°C až +25°C v neotevřených obalech skladovatelnost 9 měsíců od data výroby neskladovat při teplotách pod +5°C a neskladovat po delší dobu při teplotách převyšujících 30°C |
| Skladování | |

*doba schnutí je vztahena na 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

Příprava podkladu

Podlahu je třeba zbrusit až na hrubé dřevo. V případě potřeby podlahu přespárujte pomocí **Bakit FK 1**. Podlahu musí být čistá a bez zbytků olejů, vosků a jiných materiálů, snižujících přilnavost. Poslední broušení by mělo být provedeno zrnitostí 120. Při velmi vysokých požadavcích na odolnost povrchu podlahy se doporučuje provést ještě jedno přebroušení zrnitostí 100 pomocí jednokotoučové brusky. Následně je třeba povrch důkladně očistit od nabroušeného prachu a všech dalších nečistot.

Zpracování

Obsah balení nechte ohřát na pokojovou teplotu a pečlivě protřepejte. Před zahájením nanášení laku na podlahu pak ještě vyčkejte asi 2 minuty. Docílíte tím optimálního rozlévání laku po povrchu. Obsah pak přelijte do jiné vhodné pracovní nádoby.

Lak nanášejte v rovnoměrné vrstvě, tak, aby v ploše podlahy nevznikaly louže a nechte zaschnout. Pokaždé natřete nejprve malou plochu jako zkušební vzorek. Lak nanášejte **válečkem Kiesel na vodní laky**.

Doporučené minimální množství laku na jednu vrstvu je 100 g/m².

Zabraňte přímému ozáření sluncem.

Po zaschnutí /asi 120 minut/ lze přelakovat uzavíracími laky na vodní bázi **Bakit SL 5**, **Bakit SL 7** nebo dousložkovým **Bakit SL 9**.

Důležité upozornění

Okamžitě po zaschnutí aplikujte příslušný uzavírací lak, jinak může dojít u uzavíracího laku k problémům s přilnavostí. Zajistěte řádné větrání (bez vzniku průvanu). Na základovém nátěru se neprovádí mezibroušení. Prosíme, dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech č. 1, 4 a 5.

Spotřeba

min 100 g/m².

Náradí

Váleček Kiesel na vodní laky.

Čištění

Náradí očistěte ihned po použití vodou.

Balení

3 x 5 l plastové kanystry

číslo výrobku

51150

Člověk a životní prostředí

Bakit GL skladujte na místech, kam nemají přístup děti. Během zpracování zajistěte řádný přívod čerstvého vzduchu. Při kontaktu s očima nebo pokožkou důkladně opláchněte vodou.

Prosíme, dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi.

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Stav

06.03.2012/lo