

Disperzní přednátěr **Bakit PV - Universal**

- velmi nízké emise škodlivin
- pro savé podklady
- připraven k okamžitému použití
- vhodný pro všechna lepidla na parkety řady Bakit na bázi SMP
- vhodné pro podlahy s podlahovým vytápěním

Vlastnosti a použití

Disperzní přednátěr neobsahuje rozpouštědla, s velmi nízkými emisemi škodlivin pro vysokou přilnavost. Je vhodný pro savé podklady pro přímé lepení parket všemi SMP lepidly na parkety z řady **Bakit** i pro následné stěrkování stěrkami **Servoplan**, **Servofix** a **Servoalpha**. Při pokládce parket používejte vhodné stěrkové hmoty Kiesel. Výrobek není vhodný pro použití na nesavých podkladech, bitumenových lepidlech ani na zbytcích vodou rozpustných lepidel (například sulfitových louh). **Bakit PV-Universal** nelze použít jako vrstvu zabraňující prostupu vlhkosti nebo pro zpevňování potěrů.

Technické údaje

Barva	zelená
Použití	interiér
Spotřeba	100 – 150 g/m ²
Minimální teplota podlahy	+17°C
Doba schnutí*	podklady na bázi cementu: před stěrkováním a přímým lepením asi 12 hodin anhydritové potěry: před stěrkováním a přímým lepením nejméně 24 hodin vhodný
Podlahové vytápění	D 1 podle TRGS 610
GISCODE	EC 1 podle GEV
EMICODE	chránit před mrazem, skladovatelnost cca. 12 měsíců
Skladování	

*doba schnutí je vztažena na 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 356 „Parketářské práce“ a podle současného stavu úrovně techniky. Podklady musí být předem ošetřeny podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“, jakož i podle Technického listu TKB-8.

Zpracování

Bakit PV - Universal před použitím dobře protřepejte, případně promíchejte. Pak nezředěný nanášejte na podklad pomocí válečku z beráncí vlny s krátkým chlupem. Dbejte, aby na povrchu nevznikaly louže a aby nebyl výrobek nanášen v příliš tlusté vrstvě.

Stěrkování nebo lepení podlahové krytiny lze zahájit až po úplném zaschnutí. Nepoužívat pro přímé lepení lepidlem **Bakit PU-P** a **BAKIT PU-P1K**.

Spotřeba

100 – 150 g/m²

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Balení

číslo výrobku

96 x 5 kg plastové kanystry 40003 4015705400037

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Stav

25.07.2018lo