

Bakit SL 9 - dvousložkový, polyuretanový uzavírací lak na parkety

- stupně lesku extramat / polomat
- pro silně až velmi silně namáhané parketové a dřevěné podlahy
- extrémně odolný proti oděru
- vhodný i pro nátěry dřevěných schodišť
- odolný proti účinkům světla
- vysoce odolný proti chemikáliím
- splňuje požadavky normy DIN 18 032 díl 2

Vlastnosti a použití

Bakit SL 9 je polyuretanový, dvousložkový, uzavírací lak na bázi vody určený pro parketové a dřevěné podlahy v interiéru. Je extrémně odolný proti oděru, vykazuje velmi dobrou odolnost proti domácím chemikáliím. **Bakit SL 9** je zvláště vhodný pro silně a velmi silně namáhané prostory - například muzea, koncertní sály, nákupní pasáže a bistra.

Bakit SL 9 se dodává v provedení extramat, polomat. Díky extra matnému vzhledu působí podlaha jako by byla nalepovaná, avšak nabízí všechny výhody lakované parketové plochy.

Technické údaje

Stupeň lesku	extramat, polomat*
Báze	dvousložková polyuretanová disperze
Teplota zpracování	+15°C až +25°C
	Nanášeni válečkem cca. 2 - 4 hod., avšak nikoliv déle než 12 hod., jinak nutno povrch přebrousit
Doba schnutí*	Úplná odolnost pro oděru po cca. 5 dnech u extramat a polomat Úplná odolnost pro oděru po cca. 10 dnech u lesk
Označení podle GefStoffV	nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE	W3 / DD+
Označení VOC	Kiesel Bakit SL 9 + tužidlo: 2004/42/2 A(j) 140; 140g/l <88g/l extramat 2004/42/2 A(j) 140; 140g/l <85g/l polomat 2004/42/2 A(j) 140; 140g/l <93g/l lesk +5°C až +25°C v neotevřených obalech skladovatelnost 9 měsíců od data výroby
Skladování	neskladovat při teplotách pod +5°C a neskladovat po delší dobu při teplotách převyšujících 30°C

*doba schnutí je vztažena na 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

Příprava podkladu

Podlahu je třeba zbrousit až na hrubé dřevo. Podlaha musí být čistá a bez zbytků olejů, vosků a jiných materiálů, snižujících přilnavost. Poslední broušení by mělo být provedeno zrnitostí nejméně 100-120. Při velmi vysokých požadavcích na odolnost povrchu podlahy se doporučuje provést ještě jedno přebroušení zrnitostí 100 nebo 120 pomocí jednokotoučové brusky. Povrch důkladně očistěte od nabroušeného prachu a všech dalších nečistot. Pro snížení tendence ke slevování bočních styků parket se doporučuje opatřit podlahu základovým nátěrem **Bakit GL**. Toto platí zejména u pestrých dřevin, vysokých lamel, fošnových podlah a parket na podlahovém topení - tyto podlahy se musí opatřit základovým nátěrem. Pro dosažení intenzivního zvýraznění barevnosti dřeva doporučujeme provést základový nátěr výrobkem **Bakit GA**.

Zpracování

Obsah balení nechte ohřát na teplotu zpracování a pečlivě protřepejte. Do laku přidejte 5% tužidla **Bakit SL 9** (0,225 litru na 4,5 litru laku).

Důležité upozornění:

Směs důkladně protřepejte po dobu nejméně ½ minuty. Před zahájením nanášení laku na podlahu pak ještě vyčkejte asi 5 minut. Docílíte tím optimálního rozlévání laku po povrchu. Pokud namícháváte částečné množství, dbejte na přesné dodržení poměru míchání tužidla a laku 120. Nepřesný poměr míchání má za následek rozdíly ve stupni lesku v ploše podlahy.

Namíchaný lak zpracujte během 2 hodin. Nenamíchávejte více laku, než kolik potřebujete na zpracovávanou plochu. Po namíchání již nádobu neuzavírejte. Obsah pak přelijte do jiné vhodné nádoby. Lak naneste v rovnoměrné vrstvě a nechte zaschnout. Pokaždé natřete nejprve malou plochu jako zkušební vzorek. Lak nanášejte válečkem Kiesel na vodní laky. Měly by se provést celkem tři vrstvy laku (1x základní lak a 2x krycí lak). Minimální množství laku na jednu vrstvu je 125 g/m². Pro velmi namáhané prostory by se měly provést tři místo dvou krycích vrstev laku (1+3). Před provedením poslední vrstvy laku je třeba plochu podlahy znovu přebrousit brusnou mřížkou zrnitostí 120. Zabraňte přímému slunečnímu záření na natřenou plochu.

Celková spotřeba (základový nátěr + krycí vrstvy): nejméně 360g/m²

Důležité upozornění

Prosíme dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech č. 1, 4 a 5. Po namíchání obsahuje výrobek isokyanáty. Osoby s astmatem nebo chronickými potížemi dýchacích cest a nesnášenlivostí by tento výrobek neměly používat

Spotřeba

Nejméně 125 g/m² na jednu vrstvu laku.

Nářadí

Váleček Kiesel na vodní laky.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Balení

3 x 4,725l plastové kanystry vč. tužidla
3 x 4,725l plastové kanystry vč. tužidla
Fakturováno po balení.

Číslo výrobku

51006 extramat
51023 polomat

Člověk a životní prostředí

Skladujte na místech, kam nemají přístup děti. Prosíme, dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi. Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Stav

22.01.2015