

Víceúčelové disperzní lepidlo

# OkaMulti K 30

- neobsahuje rozpouštědla
- velmi nízké emise
- vysoká počáteční i konečná pevnost
- vhodné pro podlahy s pojezdem kolečkových židlí
- vhodné na podlahové vytápění

## Popis produktu

Víceúčelové disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel určené pro lepení koberců, PVC a CV podlahových krytin a linolea. **OkaMulti K 30** má vysokou počáteční i konečnou pevnost spoje. Lepidlo je vhodné pro lepení podlahových krytin čištěných technologií Sprüh-ex a šamponováním podle normy RAL 991 A2.

### Upozornění:

Lepidlo není vhodné pro podlahové krytiny se spodní stranou z PUR pěny, PVC a designové krytiny a krytiny z netkaných textilií.

## Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 jakož i podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je nutno nejprve ošetřit v souladu s pokyny uvedenými v technickém listě BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB-8. Při lepení parotěsných podlahových krytin a při lepení na nesavých podkladech je třeba podklad opatřit stěrkou **ServoMulti S 110** v dostatečné tloušťce. Vždy je nutno zajistit použití systémové skladby výrobků.

## Zpracování

**OkaMulti K 30** dobře rozmíchejte. Na podklad lepidlo nanášejte vhodnou zubovou stěrkou. Nanesené lepidlo nechte 10 až 15 minut odvětrat a následně přiložte a důkladně natlačte podlahovou krytinu. Obtížně zpracovatelné krytiny, které mají po nalepení tendenci se zvedat po 30 až 50 minutách znovu natlačte k podkladu. Podlahové krytiny svařujte nebo utěsňujte nejdříve po uplynutí 24 hodin.

Je nutno důsledně dodržovat pokyny pro zpracování podlahové krytiny vydané jejím výrobcem.

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG  
Wolf-Hirth-Straße 2  
D-73730 Esslingen  
Telefon: +49 711 93134-0  
Telefax: + 49 711 93134-140  
www.kiesel.com

KIESEL, s.r.o.  
K Hrušovu 292/4  
102 00 Praha 10 - Štěrboholy  
Telefon: +420 607 807 000  
Telefon: +420 272 019 341  
[www.kiesel.cz](http://www.kiesel.cz), [info@kiesel.cz](mailto:info@kiesel.cz)

## Technické údaje

Barva	krémově bílá
Min. teplota podlahy	+17 °C
Zatížení pojezdem kolečkových židlí	vhodné (podle DIN EN 12 529)
Doba odvětrání*	cca. 10 - 15 minut
Doba pro uložení podlahové krytiny*	cca. 30 minut
Zatížitelné*	po cca. 24 hodinách
Konečná pevnost*	po cca. 72 hodinách
Podlahové vytápění	vhodné
GISCODE	D1 - podle TRGS 610
EMICODE	EC 1 podle GEV
Skladování	skladovat v suchu, skladovatelnost cca. 12 měsíců

\* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují

## Důležité upozornění

Lepidlo nepoužívejte pro krytiny se spodní stranou z PUR pěny, PVC a designové krytiny a krytiny z netkaných textilií.

## Spotřeba

Velikost zubu stěrky	Druh podlahové krytiny	Spotřeba
TKB B1	koberce a linolea	cca. 400 g/m <sup>2</sup>
	PVC se spodní stranou z polyesterové tkaniny	
TKB A2	PVC a CV krytiny s hladkou, zbrúšenou spodní stranou	cca. 300 - 350 g/m <sup>2</sup>

## Technický list

### Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Balení	Č. výrobku	EAN
--------	------------	-----

33 x 12kg plast. kbelíky	48037	4015705480374
--------------------------	-------	---------------

### Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku [www.kiesel.cz](http://www.kiesel.cz) a v bezpečnostních listech na internetových stránkách [www.kiesel.com/sidacz/](http://www.kiesel.com/sidacz/).

### Stav

08.12.2014/lo

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG  
Wolf-Hirth-Straße 2  
D-73730 Esslingen  
Telefon: +49 711 93134-0  
Telefax: + 49 711 93134-140  
[www.kiesel.com](http://www.kiesel.com)

KIESEL, s.r.o.  
K Hrušovu 292/4  
102 00 Praha 10 - Štěrboholy  
Telefon: +420 607 807 000  
Telefon: +420 272 019 341  
[www.kiesel.cz](http://www.kiesel.cz), [info@kiesel.cz](mailto:info@kiesel.cz)

