

Okalift SuperChange Klebstoff

disperzní lepidlo

- připraveno k okamžitému použití
- tvarově stálé
- pro použití v interiéru

Popis výrobku

Světlé disperzní lepidlo pro lepení tkanin **Okalift SuperChange** na savých i nesavých podkladech /cementové a anhydritové potěry, omítky, sádkarton, pórobeton, staré keramické podlahové krytiny, teraco, konstrukce z prvků suché výstavby, sádrové stavební desky, dostatečně stabilní šroubované dřevořískové konstrukce (pouze v suchých prostorách), betonové prefabrikáty a monolitický beton/.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365, DIN 18 356, DIN 18332, DIN 18352 jakož i podle současného stavu úrovně techniky. Nerovné podklady je třeba před nalepením tkaniny **Okalift SuperChange** vyrovnat pomocí stěrkových hmot **Servofix** nebo **Servoplan**. Uvolněné a vodou rozpustné nátěry je nutno odstranit. Savé podklady jako například zbroušené sádrové nebo vápeno-cementové omítky se nejprve opatří přednáteřem **Okatmos UG® 30 / Okatmos® EG 20** zředěným v poměru 1:1 vodou. Nesavé podklady se natrou nezředěným přednáteřem **Okatmos UG® 30 / Okatmos®EG 20** a přednáteř se nechá zaschnout.

Pokyny pro zpracování:

Lepidlo **Okalift SuperChange** se natáhne na podklad pomocí zubové stěrky TKB B6 přibalené k rolím tkaniny a vodorovně se prohřebenuje. Tkaninu **Okalift SuperChange** vložte během 25 minut do vlhkého lepidlového lože a ihned zatlačte pomocí hladítka nebo korkového prkénka. Je třeba dbát na to, aby tkanina **Okalift SuperChange** byla celoplošně podlepena.

Technické údaje

Barva	krémově bílá
Použití	interiér, na stěnách i podlaze
Doba provlžení tkaniny*	cca. 25 minut
Objemová hmotnost	cca. 1,6g/cm ³
Pochází	po cca. 12 hodinách (závisí na teplotě a na savosti podkladu)
Podlahové vytápění	vhodné
Spotřeba	cca. 800 g/m ² při použití zubové stěrky TKB B6
Označení podle GefStoffV	nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE	D1 podle TRGS 610
EMICODE	EC 1Plus podle GEV

* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

Nářadí

Lepidlo se nanáší zubovou stěrku TKB B6.

Čištění:

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, doporučujeme provést zkušební vzorek.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v záložce aktuálních informací o výrobku a v bezpečnostních listech uložených na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/

Balení

33 x 15 kg plastové kbelíky

číslo výrobku

49100

Stav

01.04.2014/lo