

## Univerzální lepidlo Okamul UK

neobsahuje rozpouštědla  
pro textilní a elastické podlahové krytiny  
vhodné pro podlahy s pojezdem kolečkových židlí  
vhodné pro podlahy s podlahovým topením

### Vlastnosti a použití

Disperzní lepidlo neobsahující rozpouštědla pro lepení PVC a CV podlahových krytin ve formě pásů i čtverců jakož i pro lepení textilních krytin s latexovou spodní stranou.

### Technické údaje

Barva	krémově bílá
Použití	interiér
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)	vhodný
Spotřeba	velikost zubu A3: ca. 350g/m <sup>2</sup> velikost zubu B1: ca. 450g/m <sup>2</sup>
Minimální teplota podlahy	+17°C
Doba odvětrání	ca. 15 – 30 minut
Doba pro položení krytiny	ca. 30 - 45 minut
Zatížitelný	po ca. 24 hodinách
Konečná pevnost	po ca. 72 hodinách
Podlahové vytápění	vhodný
Označení podle GefStoff GISCODE	nepodléhá označovací povinnosti D 1 podle TRGS 610
Skladování	chránit před mrazem, skladovatelnost ca. 12 měsíců

\* při 20 C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

### Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 a podle současného stavu úrovně techniky. Nesavé podklady je třeba vždy přestěrkovat (min. tloušťka vrstvy 2mm), savé podklady podle potřeby. Podklady musí být předem ošetřeny podle technického listu BEB. Před pokládkou parotěsných krytin je třeba rovněž provést na podklad nejprve stěrku. Musí být zajištěno použití systémových výrobků.

### Zpracování

**Okamul UK** řádně promíchejte.

Lepidlo nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Nechte 15 – 30 minut odvětrat, pak položte krytinu a řádně jí po celé ploše přitlačte.

Na nesavých podkladech lze dosáhnout pouze přichycení lepené krytiny, ne plného přilepení.

Dokončení spár krytiny provádějte až po 24 hodinách.

### Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

### Upozornění

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. V každém případě doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.

### Balení

	<u>číslo výrobku</u>
33 x 20kg plastové kbelíky	44035
33 x 12kg plastové kbelíky	44024
60 x 6kg plastové kbelíky	44023
96 x 3kg plastové kbelíky	44022
96 krabic po 12 x 1kg plastových nádobek	44025

### Stav

Wbg. 11.02.04