

Penetrace OKAMUL VS 02

- pro savé i nesavé podklady
- neobsahuje rozpouštědla, velmi nízké emise škodlivin
- velmi rychle schnoucí
- výborná přilnavost k podkladu

Vlastnosti a použití

Penetrace bez rozpouštědla, pro přípravu savých i nesavých podkladů, také na staré, pevné, nerozpustné zbytky starých lepidel.

Není vhodný pro vodou rozpustná lepidla na bázi sířičitých louhů a bitumenová lepidla.

Technické údaje

Barva	šeříková
Použití	interiér
Min. teplota podlahy	+17°C
Doba schnutí *	0,5 – 3 hodiny dřevěné podklady 24 hodin anhydritové a suché potěry min. 24 hodin pokud se provádí stěrka Servoalpha AF 1000 nebo FA 3000- jakmile je pochozí vhodný
Podlahové vytápění	vhodný
Označení podle GefStoffV	nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE	D 1 – podle TRGS 610
EMICODE	EC 1plus podle GEV
Skladování	chránit před mrazem, skladovatelnost 12 měsíců

* při 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 popřípadě DIN 18 356. Podklad je třeba nejprve ošetřit podle aktuálního technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladu“, a podle technického listu TKB-8.

Zpracování

Okumul VS 02 nanášejte na podklad pomocí válečku nebo štětkou. Zamezte vzniku kaluží a silných nánosů. Při aplikaci na anhydritové nebo cementové potěry zředte **Okumul VS 02** vodou v poměru 1:1 podle savosti potěru.

Další práce začněte provádět teprve po úplném zaschnutí. Používejte výrobky Kiesel, aby byla zajištěna systémová skladba podlahy.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Spotřeba

100 – 150 g/m²

Upozornění

Uvedené údaje a návrhy na zpracování našich výrobků jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Z důvodu velké rozmanitosti různých materiálů a z důvodu nemožnosti ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě, ani řádné zpracování materiálu, nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce. Doporučujeme provést zkušební vzorek.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna dříve vydaná vydání platnost.

Balení

60 x 10 kg plastové kanystry

číslo výrobku

40012

Stav

10/2013