

Epoxidový základový nátěr Okapox GF

- neobsahuje rozpouštědla
- zvláště vhodný pro použití na komplikovaných podkladech
- systémový základový nátěr pro ServoArt® CeFlo
- pojivo pro zhotovení epoxidové malty a drenážní malty
- parotěsná zábrana s koeficientem prostupu vodní páry sd = 200m
- po přidání urychlovače Okapox se používá také jako rychleschnoucí systém s reakční dobou 3,5 až 4 hodiny

Vlastnosti a použití

Dvousložkový, snadno rozštieřitelný základní nátěr s nízkými emisemi na bázi epoxidové pryskyřice neobsahující rozpouštědla ani vodu, určený pro úpravu savých i nesavých podkladů před stěrkováním a pokládkou podlahové krytiny.

Okapox GF lze použít jako izolační vrstvu proti přestupu zbytkové vlhkosti z cementových podkladů před pokládkou elastických a textilních podlahových krytin a parket.

Okapox GF chrání podklady citlivé na vlhkost jako například anhydritové potěry pro navlhnutím shora a současně může být použit jako pojivo pro zhotovení epoxidové malty.

Okapox GF má při tloušťce vrstvy 0,5mm (spotřeba přibližně 500g/m²) odpor proti prostupu vodních par (hodnota koeficientu sd) 200m a může být použit jako parotěsná zábrana.

Okapox GF může být použit v kombinaci s výztužnou mřížkou **Kiesel Glasbittergelege** pro vyztužení a zpevnění podkladů pro následnou pokládku podlahových krytin.

Okapox GF je vhodný také jako pojivo pro zhotovení drenážních potěrů v kombinaci s potěrovým kamenivem pro drenážní potěry **Kiesel DEV**.

Technické údaje

| | |
|--|---|
| Barva | nažloutlá, průsvitná |
| Použití | interiér i exteriér, na stěnách a podlaze |
| Hodnota koeficientu sd | podle DIN EN ISO 7783-2 200m při tloušťce vrstvy 0,5mm |
| Objemová hmotnost | 1,20g/cm ³ |
| Pevnost v tlaku | cca. 60N/mm ² |
| Pevnost v tahu za ohybu | cca. 35N/mm ² |
| Pevnost v odtržení | dojde k porušení betonového podkladu |
| Teplota zpracování | +10°C až +25°C |
| Teplotní odolnost | -20°C až +60°C |
| Poměr míchání složek | 7kg balení: 5,0kg složky A / 2,0kg složky B 3,5kg balení: 2,5kg složky A / 1,0kg složky B 1kg balení: 0,7l složky A / 0,29kg složky B |
| Spotřeba křemičitého písku | cca. 2,5kg/m ² (zrnitost 0,6 – 1,2mm) |
| Spotřeba křemičitého písku pod Okamul PU-FCA | cca. 2,5kg/m ² (zrnitost 0,2 – 0,7mm) |
| Doba zpracovatelnosti* | cca. 30 - 40 minut cca. 30 minut s urychlovačem Okapox |
| Podlahové vytápění | vhodný |
| Úplné vytvrzení* | po cca. 7 dnech po cca. 3 dnech s urychlovačem Okapox |
| Pochozí / pokládka krytiny* | po cca. 12 hodinách po cca. 3,5 - 4 hod. s urychlovačem Okapox |
| GISCODE | RE 1 podle TRGS 610 |
| EMICODE | EC 1R podle GEV |
| Skladování | v suchu, skladovatelnost cca. 12 měsíců. optimální teplota skladování +10°C až +20°C |

* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.

Důležité upozornění

Výrobek je určen pro zpracování pouze odbornými firmami.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 352, DIN 18 356 případně DIN 18 365 a podle současného stavu vývoje techniky. Podklad se předem ošetří podle technického listu BEB. U podlah s pojezdem paletových vozíků musí pevnost podkladu vyhovovat budoucímu zatížení pojezdem vozíků.

Zpracování

Propichněte šroubovákem na několika místech dno horní nádoby a nechte tužidlo zcela vytéct do spodní nádoby. Vyprázdňenou horní nádobu sejměte a obě složky intenzivně promíchejte elektrickým mísidlem, dokud nevznikne homogenní směs a nezmizí šmouhy uvnitř směsi. Pak směs přelijte do jiné nádoby a znovu promíchejte.

Použití jako základový nátěr před stěrkováním a pokládkou podlahové krytiny popř. v systému ServoArt® CeFlo

Okapox GF nanášejte na podklad pomocí vlněného válečku nebo zubové stěrky velikosti TKB B1 v rovnoměrné vrstvě. Ihned po vytvrzení (během 48 hodin) proveďte druhou vrstvu neředěným **Okatmos® EG 20** nebo **Okatmos® UG 30**.

Použití jako základový nátěr před stěrkováním a pokládkou podlahové krytiny popř. v izolačním systému Okamul PU-FCA

Na savých podkladech se provede ihned po proniknutí prvního nátěru do struktury podkladu druhý nátěr pomocí neředěného **Okapox GF** (spotřeba cca. 300g/m²). Následně se čerstvě natřená plocha posype v přebytku křemičitém pískem zrnitosti 0,6 až 1,2mm (v systému s **Okamul PU-FCA** zrnitost 0,2 až 0,7mm).

Použití jako parotěsná zábrana

Okapox GF je vhodný také pro použití jako parozábrana před pronikáním vlhkosti z betonových podkladů vykazujících zbytkovou vlhkost maximálně 7,0% hmotnosti a cementových potěrů vykazujících zbytkovou vlhkost 5,0 CM-% pod flexibilní a elastické podlahové krytiny a parkety.

Použití jako základový nátěr pro ochranu podkladů citlivých na vlhkost

Pro ochranu podkladů jako například anhydritové potěry se aplikuje jeden nátěr **Okapox GF** a po jeho vytvrzení (během 48 hodin) se nanáší **Okatmos® EG 20** nebo **Okatmos® UG 30** jako kontaktní můstek.

Použití jako epoxidová malta

Okapox GF se rozmíchá na homogenní směs a přidá se až 7kg křemičitého písku zrnitosti 0,6 až 1,2mm na 1kg Okapoxu GF. V případě potřeby lze přidáním výrobku **Okapox Stellmittel** (cca. 1 až 4%) zvýšit tvarovou stálost malty.

Pro urychlení reakční doby a tím pádem ke zkrácení doby čekání lze na 3,5kg **Okapox GF** přidat jedno balení urychlovače **Okapox-Beschleuniger** (200ml). Tímto se reakční doba sníží na cca. 3,5 až 4 hodiny.

Použití jako drenážní malta / drenážní potěr na balkónech a terasách

Pro zhotovení drenážních potěrů bez pozdějšího výskytu výkvětů se rozmíchá 1kg balení **Okapox GF** na homogenní směs a v dostatečně velké nádobě (sud, vědro nebo kád) se smíchá s 25kg pískové přísady do drenážních potěrů **Kiesel DEZ**. Míchání se provádí tak dlouho, dokud není písková přísada zcela homogenně obalena epoxidovou pryskyřicí (lze rozpoznat opticky podle barevného tónu zrnek písku). Poměr míchání 1:25.

Hotová směs se nanese na zpracovaný povrch sestávající z vhodných drenážních matic, těsnící emulze **Servoflex DMS 1K Plus SuperTec** nebo **Servoflex DMS 1K Plus schnell SuperTec** (nanese se na malou plochu, stáhne a vyhladí). Minimální tloušťka vrstvy činí 25mm. Na vystupující stavební prvky se upevní okrajové izolační pásy. Podklad musí mít dostatečný spád nejméně 1,5%.

Dilatační pole je nutno rozměřit tak, aby byla pokud možno čtvercová. Neměla by být překročena maximální délka strany dilatačního pole 4m.

Čerstvě položenou plochu je nutno po dobu průběhu reakce v trvání cca. 12 hodin chránit před deštěm a slunečním zářením. Optimální teplota zpracování je mezi 12°C až 25°C.

Po úplném ukončení reakce drenážního potěru může začít lepení podlahové krytiny pomocí lepidel **Servoflex-Trio-SuperTec** technikou buttering-floating. Přitom je potřeba dbát na celoplošné nanesení lepidla na spodní stranu lepené podlahové krytiny. Spáry mezi dlaždicemi je nutno udržovat volné, nezaplňené lepidlem například pomocí mechanického proškrábnutí. Z důvodu teplené roztažnosti je potřeba volit raději světlé tóny dlažby. Tmavá nebo velkoformátová dlažba vyžaduje snížení velikosti výše uvedených dilatačních polí.

Spotřeba činí cca. 16kg/m² na 1cm tloušťky vrstvy drenážní malty, závisí na míře zhutnění.

Spotřeba

| | |
|--------------------------------|---|
| cca. 200 - 300g/m ² | při použití jako základový nátěr |
| cca. 400 - 500g/m ² | při použití jako izolace proti pronikání vlhkosti |
| cca. 800 - 950g/m ² | v kombinaci s výstužnou mřížkou Kiesel |
| cca. 600 - 700g/m ² | na 1cm tl. vrstvy při použití jako drenážní malta |

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití pomocí **Okumul WH Plus, Bakit RT** nebo pomocí rozpouštědla, například lihem.

| Balení | č. výrobku | EAN |
|--|-------------------|---------------|
| 45 x 7 kg plechové dvoupatrové nádoby | 48038 | 4015705480381 |
| 60 x 3,5 kg plechové dvoupatrové nádoby | 48039 | 4015705480398 |
| 1 kg plechové dvoupatrové nádoby | 48042 | 4015705480428 |
| 25 kg pytle přísady do drenážních potěrů | 60332 | 4015705603322 |

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Stav

06.10.2015/lo