

## Univerzální základní nátěr **Okatmos UG 30**

pro savé a nesavé podklady  
rychleschnoucí  
neobsahuje rozpouštědla a má velmi nízké emise škodlivin  
hygienizující  
vysoká přilnavost  
použití v interiéru, exteriéru a v bazénech pod izolací

### Vlastnosti a použití

Hygienizující základní nátěr s vysokou přilnavostí, neobsahující rozpouštědla pro prvotní ošetření savých i nesavých podkladů před prováděním stěrek, nanášením kontaktních izolací nebo lepení dlažby do tenkého lepidlového lože.

**Okatmos UG 30** je rovněž vhodný pro aplikaci na povrchy se zbytky starých lepidel /nerozpustných vodou/, staré nebo špatně opískované potěry z litého asfaltu, teraso, dlaždice a dřevotřískové desky.

**Okatmos UG 30** lze použít v exteriéru na minerálních podkladech a na starých, dobře držících keramických krytinách. Na starých keramických krytinách v exteriéru a v místnostech s výskytem vlhkosti je třeba aplikovat kontaktní izolaci zhotovenou ze **Servoflex DMS 1K plus** nebo **Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec**.

Není vhodný pro lepidla na bázi sulfitových louhů, magnéziové a xylolitové potěry. Zabraňuje vzniku zápachu a tím podporuje hygienu prostředí v obytných místnostech.

### Technické údaje

Barva	modrá
Použití	interiér, exteriér, na stěnách a podlaze, v bazénech pod izolací
Spotřeba	150g/m <sup>2</sup> na nesavých podkladech / v exteriéru 75 – 150 g/m <sup>2</sup> zředěný na savých podkladech 75 – 150 g/m <sup>2</sup> zředěný na savých podkladech
Teplota zpracování	+5°C až +30°C (teplota podkladu)
Doba schnutí*	asi. 0,5 – 5 hodin na dřevě a anhydritovém potěru nejméně 24 hodin
Podlahové topení	vhodný
Označení podle GefStoffV	nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE	D1 podle TRGS 610
EMICODE	EC 1 podle GEV
Skladování	chránit před mrazem, skladovatelnost 12 měsíců

\* při 20 C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.

### Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, čistý a nosný a musí umožňovat připojení dalších vrstev.

Zbytky bitumenových lepidel a zkrěhlé, rozpraskané nebo uvolněné části je nutno z podkladu mechanicky zcela odstranit.

### Zpracování

**Okatmos UG 30** se na podklad nanáší nezředěný válečkem, štětkou apod.

Na potěrech a podobných savých podkladech se **Okatmos UG 30** používá zředěný vodou v poměru 1 : 1.  
Stěrkování nebo pokládku podlahové krytiny lze zahájit až po úplném zaschnutí.

### Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

### Upozornění

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. V každém případě doporučujeme provést zkušební vzorek.

### Balení

60 x 10 kg plastové kanistry  
96 x 5 kg plastové kanistry  
50 krabic po 12 x 1kg plastové láhve

### číslo výrobku

49010  
49023  
49009

### Stav

28.08.12 AWT FL