

## Univerzální základní nátěr

### Okatmos® UG 30

- pro savé a nesavé podklady
- rychleschnoucí
- neobsahuje rozpouštědla a má velmi nízké emise škodlivin
- hygienizující
- vysoká přilnavost
- použití v interiéru, exteriéru a pod vodou

#### Vlastnosti a použití

Hygienizující základní nátěr s vysokou přilnavostí, neobsahující rozpouštědla pro prvotní ošetření savých i nesavých podkladů před prováděním stěrek, nanášením kontaktních izolací nebo lepení dlažby do tenkého lepidlového lože.

**Okatmos® UG 30** je rovněž vhodný pro aplikaci na povrchy se zbytky starých, vodě odolných lepidel, staré nebo špatně opískované potěry z litého asfaltu, teraso, dlaždice a dřevotřískové desky.

**Okatmos® UG 30** lze použít v exteriéru na minerálních podkladech a na starých, dobře držících keramických krytinách. Na starých keramických krytinách v exteriéru a v místnostech s výskytem vlhkosti je třeba aplikovat kontaktní izolaci zhotovenou ze **Servoflex DMS 1K Plus SuperTec** nebo **Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec**.

Není vhodný pro lepidla na bázi sulfidových louhů, magnéziové a xylolitové potěry. Zabraňuje vzniku zápachu a tím podporuje hygienu prostředí v obytných místnostech.

#### Technické údaje

Barva	modrá
Použití	interiér a exteriér a pod vodou; na stěnách a podlaze
Teplota zpracování	+5°C až +30°C (teplota podkladu)
Doba schnutí*	cca. 0,5 – 5 hodin na dřevě a anhydritovém potěru nejméně 24 hodin
Podlahové topení	vhodný
Označení podle GefStoffV	nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE	D1 podle TRGS 610
EMICODE	EC 1 <sup>Plus</sup> podle GEV
Skladování	chránit před mrazem, skladovatelnost 12 měsíců

\* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.

#### Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, čistý a nosný.

Zbytky bitumenových lepidel a zkřehlé, rozpraskané nebo uvolněné části je nutno z podkladu mechanicky zcela odstranit.

#### Zpracování

**Okatmos® UG 30** se na podklad nanáší nezředěný válečkem, štětkou nebo podobným způsobem.

Na potěrech a podobných savých podkladech se **Okatmos® UG 30** používá zředěný vodou v poměru 1 : 1.

Štěrkování nebo pokládku podlahové krytiny lze zahájit až po úplném zaschnutí.

#### Spotřeba

cca. 150g/m<sup>2</sup> na nesavých podkladech / v exteriéru

cca. 75 - 150g/m<sup>2</sup> zředěný na savých podkladech

#### Nářadí

Štětec, váleček

#### Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

#### Balení

Balení	číslo výrobku
60 x 10kg plastové kanistry	49010
96 x 5kg plastové kanistry	49023
50 krabic po 12 x 1kg plastové lahve	49009

#### Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

**Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku [www.kiesel.cz](http://www.kiesel.cz) a v bezpečnostních listech na internetových stránkách [www.kiesel.com/sidacz/](http://www.kiesel.com/sidacz/).**

#### Stav

22.04.2014