

Jemná interiérová cementová vyhlazovací stěrka **ServoFine F 333**

žádný základový nátěr, bez nutnosti dalších přísad
aplikovatelná i v „nulové“ tloušťce
mnohostranné použití
velmi hladký povrch
rychleschnoucí
vhodná pro podlahy s pojezdem kolečkových židlí
vhodná pro podlahy s podlahovým vytápěním

Vlastnosti a použití

Velmi jemná vyhlazovací stěrková hmota, na bázi cementu, s přísadou velmi kvalitních polymerů, určená pro vyrovnávání schodišťových stupňů, podest, děr a nerovností v potěrech, betonových stropních a základových deskách a pro tenkovrstvé stěrkování různých podkladů jako beton, dřevo, teraco, zbytky starých lepidel atd. Velmi dobře se hodí pro provádění spádových vrstev a pro vyrovnávání výškových rozdílů. Nepotřebuje žádné zušlechťování přísadami ani žádný předchozí základový nátěr. Bezpečně vytvrzuje i v tenké vrstvě. **ServoFine F 333** se nepoužívá jako finální nášlapná vrstva podlahy, ve vlhkých prostorách nebo pod lepení parket.

Technické údaje

Barva	šedá
Použití	interiér
Tloušťka vrstvy	od 0 do 25 mm
Zatížitelnost pojezdem kolečkových židlí	
(podle DIN EN 12 529)	vhodný od tloušťky vrstvy 2 mm
Přidání vody	1,3 – 1,5l / 4,75kg prášku
Doba zpracovatelnosti*	15 minut
Spotřeba	1,1 kg/m ² a 1 mm vrstvy
Pochozí	po 30 minutách
Pokládka povrchové krytiny	po 1 – 1,5 hodině
Podlahové vytápění	vhodný
Označení podle GefStoffV	X; dráždivý
GISCODE	ZP1 malý obsah chromátů
EMICODE	podle TRGS 613
EC 1R podle GEV	
Skladování	skladovat v suchu, skladovatelnost 12 měsíců

* při 20 °C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, čistý a nosný, musí být před pokládkou vyzkoušen podle místních platných norem a předpisů /např. VOB díl C, DIN 18 365, podle technického listu BEB/.
Základový nátěr na podkladu není v běžných případech potřeba. Jsou-li na podkladu zbytky starého lepidla, vyzkoušejte, zda jsou narušitelné vodou. V případě potřeby je opatřete základovým nátěrem **Okapox GF**, **Okapox GF-M** nebo **Okamul PU-V Schnell**. Do 48 hodin tyto penetrace opatřete nefeděným nátěrem penetrace **Okatmos UG 30** nebo **Okatmos EG 20**, nebo dalším nátěrem a pískovým posypem.

Zpracování

ServoFine F 333 smícháme s čistou vodou pomocí elektrického míchadla (max. 600 otáček / min) na hmotu bez hrudek. Poté nanášíme hladítkem. Po asi 20 – 30 minutách seřízneme hrany nebo případně dohladíme vlhkým hladítkem. Během schnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu.

Čištění

Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

Upozornění

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí dříve vydané technické listy svoji platnost.

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.

Balení

4,75 kg papírové pytle

Číslo výrobku

42040

Stav

26.07.2012/lo