

Univerzální cementová stěrková hmota **ServoMulti S 110**

- samonivelační
- tloušťka vrstvy do 10 mm

Vlastnosti a použití

Stěrková hmota na bázi cementu s přísadou polymerů pro univerzální použití.

Má velmi dobrou nivelitu a je určena k stěrkování a vyrovnání podkladů, připravených k pokládce elastických a textilních podlahových krytin, do 10 mm vrstvy.

ServoMulti S110 nelze použít jako finální pochozí vrstvu podlahy nebo ve vlhkém prostředí.

Technické údaje

Barva	šedá
Použití	interiér tloušťka vrstvy do 10 mm, na dřevotřískce /V100/ litém asfaltu min. třídy IC 10 stěrková vrstva do 5 mm 1,4 kg/m ² na 1 mm tloušťky vrstvy
Spotřeba	vhodná
Podlahové vytápění	
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 1529)	vhodný od tloušťky stěrkové vrstvy 2 mm
Množství vody	6,5 l na 25 kg prášku
Doba vyzrávání	5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti	20 minut
Pochozí po	2 hodinách
Pokládka podl. krytiny	po 24 hodinách
Skladování	v suchu, skladovatelnost 6 měsíců
Označení podle GefStoff	Xi dráždivý
GISCODE	ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613 EMICODE EC 1 R podle GEV

* při 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen, ošetřen a připraven podle platných norem a předpisů a podle současného stavu úrovně techniky /např. VOB díl C, DIN 18 365, technický list BEB/. Podklady penetrujte OKAMUL VS 02, dodržujte systémovou skladbu výrobků.

ServoMulti S 110 smíchejte s čistou vodou a pomocí elektrického míchadla při maximálně 600 otáček /min. smíchejte na hladkou hmotu bez hrudek. Nechte asi 5 minut vyzrát, znovu promíchejte.

Nanášejte hladítkem nebo ozubenou stěrkou. Při aplikaci na podklad z litého asfaltu musí být podklad minimálně třídy IC 10 (do tloušťky stěrkové vrstvy 5 mm), při aplikaci na dřevotřískové desky ověřte třídu desek V 100 a řádné provedení konstrukce. Během schnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu.

V případě pochybností proveďte zkušební stěrkování.

Čištění

Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

Balení výrobku

42 x 25 kg papírové pytle

číslo

42019

Upozornění

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. Doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.

Stav

11/2013

Zpracování