

## Univerzální stěrková hmota **Servofix F 210**

samonivelační  
tloušťka vrstvy 2 – 20 mm  
čerpatelný

### Vlastnosti a použití

Univerzální stěrková hmota na bázi cementu s přísadou polymerů vhodná pro stěrkování a vyrovnávání podkladů připravených k pokládce podlahové krytiny při tloušťce stěrkové vrstvy 2 – 20 mm.

**Servofix F 210** nelze použít jako pochozí vrstvu podlahy.

### Technické údaje

Barva	šedá
Použití	interiér
Tloušťka vrstvy	2 – 20 mm
Spotřeba	1,4kg/m <sup>2</sup> na 1mm tloušťky vrstvy
Podlahové vytápění	vhodná
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)	vhodný od tloušťky stěrkové vrstvy 2mm
Množství vody	5,0 l na 25 kg prášku
Doba vyzrávání	5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti*	20 minut
Pochozí po*	2 hodinách
Pokládka podlahové krytiny*	po 24 hodinách
Skladování	v suchu, skladovatelnost 6 měsíců
Označení podle GefStoff	nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE	ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613

\* při 20 C a 65% vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

### Příprava podkladu

Podklad musí být trvale suchý, nosný a připraven podle současného stavu úrovně techniky. Anhydritové podklady musí být předem ošetřeny podle technického listu BEB.

Podle typu podkladu a způsobu používání hotové podlahy provést první nátěr výrobky **Okatmos EG 20** nebo **Okapox GF**. Musí být zajištěno použití systémových produktů.

### Zpracování

**Servofix F 210** smíchejte s čistou vodou a pomocí elektrického míchadla míchejte při maximálně 600 ot./min., dokud nevznikne hladká hmota neobsahující hrudky. Nechte asi 5 minut vyzrát a pak znovu promíchejte. Nanášejte hladkou lžicí nebo hladítkem. Při aplikaci na podklad z litého asfaltu IC 10 (do tloušťky stěrkové vrstvy 5 mm) se stěrková hmota zušlechťte přidáním 1kg **Okamulu 71** na 25 kg prášku. Množství přidávané vody se odpovídajícím způsobem snižuje.

Případně další stěrkové vrstvy je třeba provádět technologií „mokrě do mokrého“ ihned jakmile je předchozí vrstva pochozí, jinak je třeba provést nový základní nátěr výrobkem **Okatmos EG 20** zředěnými vodou v poměru 1 : 3.

Během schnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu.

### Čištění

Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

### Upozornění

Vydáním tohoto technického listu pozbývají předešlé technické listy platnost.

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. V každém případě doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.

### Balení

42 x 25kg papírové pytle

### Číslo výrobku

42026

### Stav

Wbg. 4/04- 27.1.2012