

## Strato 110

### Práškový spárovací tmel na parkety

neobsahuje rozpouštědla  
malé smršťování  
malý zápach  
dobrá, rychlá možnost broušení  
ekologický

### Dodávané odstíny:

dub	0194000500
buk	0197000500
borovice/javor/jasan	0196000500

### Technické údaje:

Sušina - 100 % objemu  
Spotřeba- asi 50 -100 ml/m<sup>2</sup> namíchané směsi,  
podle množství a velikosti spár.  
Teplota zpracování – místnost a teplota materiálu  
nesmí klesnout během aplikace a schnutí pod  
+15°C  
Schnutí - po 45 až 60 min. brouitelné, podle teploty  
a vlhkosti vzduchu  
Nářadí – nerezová špachtle

### Podklad:

Vhodný pro všechny druhy dřeva, v suchém a  
bezprašném stavu bez olejů a vosku.

### Pokyny pro zpracování:

Strato 110 naředíme asi 70% vody na  
zpracovatelnou konzistenci. Během přidávání vody  
dobře mícháme, dokud nevznikne homogenní  
hmota.

Doba zpracovatelnosti namíchaného prášku asi 45  
až 60 minut. Hmotu nanášíme na celou plochu  
parket stěrkou z ušlechtilé oceli.

### Pokrytí:

Po broušení je možné další pokrytí kterýmkoliv  
produktem povrchové úpravy Eukula.

### Čištění pracovního nářadí:

Okamžitě po použití vodou.

### Značení:

Giscode:	W1
GefStoffV:	nepodléhá značení
Přeprava:	nepodléhá označení ADR

### Skladovatelnost:

V chladu a suchu v originálním balení 18 měsíců od  
data výroby.

### Odstranění:

Nevylévat do kanalizace, vysušené v deponiích.  
Odstranění obalů: EKOKOM a.s.

Ostatní informace viz bezpečnostní list

[www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/](http://www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/)

**Upozornění:** Naše technické listy Vám poskytují poradní informace  
podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však  
nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku  
s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a  
použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími  
podmínkami.

01-2013 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.