

Strato 311 polomat

jednosložkový, vodou ředitelný parketový lak

■ přirozený tón dřeva, pro střední stupeň zatížení

Číslo produktu: 0138001000 311

Technické údaje:

Stupeň lesku */- lesk ca 110GE, polomat 55GE

Sušina - ca hmotnostních 33 %

Spotřeba- asi 130 ml/m², (8 m² z 1 l)

Teplota zpracování – místnost a teplota materiálu nesmí klesnout během aplikace a schnutí pod +15°C

Schnutí - - asi 5 hodin za optimálních podmínek, tzn. při 23°C a vlhkosti vzduchu 50%

Konečná pevnost – po 7 dnech

Nářadí – váleček na vodní laky Aquatop

Podklad:

Suchá měkká a tvrdá dřeva, korek, zbavené olejů, tuků, vosků a prachu. V případě použití na podlahy s podlahovým vytápěním, dřevěnou dlažbu, prkna a palubky použijte nejprve základový nátěr Strato 200.

Zpracování:

Před upotřebením nádoby řádně protřepejte.

Základování:

Strato 200 bezbarvý přednátěr k minimalizaci zatékání a slepování prvků.

Lakování:

Skladbu lakování zvolte podle druhu dřeviny, způsobu pokládání prvků, konstrukce podlahy a požadovaného optického působení.

1. Laková skladba

3 x Strato 311, přebroušení po každé vrstvě, schnutí vrstev minimálně 5 hodin každá.

2. Skladba se základem

1 x Strato 200 /nepřebroušuje se/, schnutí asi 1 hodina

2 x lakování Strato 311, přebroušení první lakové vrstvy.

Čištění pracovního nářadí:

Okamžitě po použití vodou.

Údržba hotového povrchu:

Čištění pomocí přípravku euku-clean, rozpuštěného ve vodě. Na očištěnou podlahu naneste euku-wyx nebo euku-mattwax. Četnost se stanoví podle stupně namáhání podlahy. První údržba nejprve 8 dní od lakování.

Značení:

Giscode: W 3+

DiBt: Z-157.10-84

GefStoffV: nepodléhá značení

Převaha: nepodléhá označení ADR

VOC-Code: Obsah těkavých organických látek ((VOC): kategorie/subkategorie výrobku dle příl. 7 vyhl. č. 415/2012 Sb.: A/i, nejvyšší přípustný obsah VOC 140 g/l, maximální obsah VOC ve výrobku, připraveném k použití: 124 g/l

Skladovatelnost:

V chladu a suchu v originálním balení 12 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem, teplota skladování nesmí klesnout pod +5°C.

Odstranění:

Nevylévat do kanalizace, vysušené v deponiích. Odstranění obalů: EKOKOM a.s.

Ostatní informace viz bezpečnostní list

www.kiesel.cz/eukulabezpecnosti/

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezavazují povinností provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

01 2013 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.

*údaje jsou měřeny pod úhlem 60° a jsou závislé na tloušťce vrstvy, a podmínkách během schnutí. Údaje jsou orientační.