

Strato 461 polomat

Strato 462 mat

dvousložkový, vodou ředitelný **parketový lak**
pro vysoká namáhání dřevěných podlah,
poměr míchání tvrdidla 1:10

Strato 461 je vhodné pro sportovní podlahy

Číslo produktu: 0274000500 461
0275001000 462

+ Strato 460 Härter v každém balení

Technické údaje:

Stupeň lesku */ polomat 55GE, mat 30GE, ultra 15GE

Sušina - ca hmotnostních 36 % /včetně tvrdidla/
Spotřeba- asi 130 ml/m², (8 m² z 1 l)

Teplota zpracování – místnost a teplota materiálu
nesmí klesnout během aplikace a schnutí pod
+15°C

Schnutí - - asi 6 hodin za optimálních podmínek,
tzn. při 23°C a vlhkosti vzduchu 50%

Konečná pevnost – po 7 dnech

Nářadí – váleček na vodní laky Aquatop

Podklad:

Suchá měkká a tvrdá dřeva, korek, zbavené olejů,
tuků, vosků a prachu. V případě použití na podlahy
s podlahovým vytápěním, dřevěnou dlažbu, prkna a
palubky použijte nejprve základový nátěr Strato 200.

Zpracování:

Před upotřebením nádobu řádně protřepejte.
Tvrdidlo přidejte /v poměru 1:10/, znovu řádně
protřepejte nebo promíchejte. Před lakováním
nechte směs asi 15 min. odstát.

Základování:

1.Strato 200 bezbarvý přednátěr k minimalizaci
zatékání a slepování prvků.

Lze jako základ použít též .euku-öl 1HS – tvrdý
voskový olej k zvýraznění barvy a struktury dřeva –
tyto pokyny naleznete odděleně v
samostatném technickém listu **euku-öl 1HS a Strato
461/462**

Lakování:

Skladbu lakování zvolte podle druhu dřeviny,
způsobu pokládání prvků, konstrukce podlahy a
požadovaného optického působení.

1. Laková skladba

3 x Strato 461/462, přebroušení po každé vrstvě,
schnutí vrstev minimálně 6 hodin každá.

2. Skladba se základem

1 x Strato 200 /nepřebroušuje se/ , schnutí asi 1
hodina

2 x lakování Strato 461/462, přebroušení první
lakové vrstvy.

Čištění pracovního nářadí:

Okamžitě po použití vodou.

Údržba hotového povrchu:

Čištění pomocí přípravku euku-clean, rozpuštěného
ve vodě. Na očištěnou podlahu naneste euku-wax
nebo euku-mattwax. Četnost se stanoví podle
stupně namáhání podlahy. První údržba nejprve 8
dní od lakování.

Značení:

Giscode: W 3+/DD+

DiBt: Z-157.10-85

GefStoffV: nepodléhá značení

Přeprava: nepodléhá označení ADR

VOC-Code: obsah těkavých organických látek
(VOC): kategorie/subkategorie výrobku dle příl. 7
vyhl. č. 415/2012 Sb.: A/i, nejvyšší přípustný obsah
VOC 140 g/l, maximální obsah VOC ve výrobku,
připraveném k použití: 100 g/l

Skladovatelnost:

V chladu a suchu v originálním balení 12 měsíců od
data výroby. Chránit před mrazem, teplota
skladování nesmí klesnout pod +5°C.

Odstranění:

Nevylévat do kanalizace, vysušené v deponiích.

Odstranění obalů: EKOKOM a.s.

Ostatní informace viz bezpečnostní list
www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace
podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však
nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku
s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a
použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími
podmínkami.
01 2013 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.

*/údaje jsou měřeny pod úhlem 60° a jsou závislé na tloušťce vrstvy, a
podmínkách během schnutí. Údaje jsou orientační.