

euku-refresher

**profesionální údržba na podlahy,
impregnované tvrdým voskovým olejem
euku-öl 2 Plus HS**

pro zachování přirozeného povrchu
optimalizuje odolnost
pro místní opravy

Číslo produktu: 0183000500

Technické údaje:

Sušina - 47 % hmotnosti
Spotřeba - asi 30 ml/m² /30 m² z 1 l/
Teplota zpracování – místnost a teplota materiálu nesmí
klesnout během aplikace a schnutí pod +10°C
Schnutí - po 60 min při 23 °C a při 50% relativní vzdušné
vlhkosti je podlaha opatrně pochozí
Konečné vytvrzení – po 12 hodinách v závislosti na
podmínkách a podkladu
Nářadí – nerezová špachtle, stěrka ve tvaru T

Podklad:

Suché a prachu zbavené dřevěné podlahy, impregnované
euku-olejem euku 2 Plus HS.

Pokyny pro zpracování:

Ošetřování:

euku-refresher nanese v tenké a rovnoměrné vrstvě
špachtlí, T stěrkou nebo hadrem na suchou a vyčištěnou
podlahu a necháme krátce působit.
Přebytek odstraníme měkkým hadrem nebo setřeme
gumovou stěrkou.
Poté ještě vlhký film vmasírujeme strojně béžovým padem
a měkkým hadrem, dokud nedosáhneme rovnoměrného
vzhledu povrchu. Povrch se díky tomuto ošetření stane
ještě odolnější proti nečistotám a vlhkosti.
Podlaha je pochozí teprve po úplném zaschnutí.

Čištění náradí:

Okamžitě po použití UA-ředidlem

Značení:

Giscode: Ö 60

ADR/RID: tř. 3

UN-č.: 1866

GefStoffV:

R-věty:

10 – hořlavý

66 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo
popraskání kůže.

S-věty:

51 – Používejte pouze v dobře větraných prostorách

23 – Nevdechujte páry

24 - Zamezte styku s kůží

38 – V případě nedostatečného větrání použijte vhodné
vybavení pro ochranu dýchacích orgánů

P-věty

Obsahuje: kobalt (2-etylhexanoat) méně než 10.

Může způsobit alergické reakce.

Skladovatelnost:

V chladu a suchu v originálním balení 24 měsíců od data
výroby. Teplota nesmí klesnout pod 5°C.

Odstranění:

Nevylévat do kanalizace, vysušené v deponiích.

Odstranění obalů: EKOKOM a.s.

Výstraha – nebezpečí samovznícení:

nasáklé pracovní pomůcky, jako například hadry, tkaniny,
nabroušený prach apod. vzduchotěsně uzavřete do
kovových nádob nebo namočte do vody a zlikvidujte, aniž
by došlo k nebezpečí vzniku požáru.

Ostatní informace viz bezpečnostní list

www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle
současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují
povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho
vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se
řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

01 2013 Tímto vydáním pozbývá předcházející vydání technického listu číslo tisku
327 platnost.

KIESEL, s.r.o...lepidla na stavbu

Chodovská 3/228, 141 00 Praha 4 – Michle

Tel: +420-272 019 341-3, 607 807 000 Fax: +420- 272 019 344 info@kiesel.cz www.kiesel.cz