

Disperzní lepidlo

## Okalift SuperChange Klebstoff

- připraveno k okamžitému použití
- tvarově stálé
- pro použití v interiéru
- zapsáno na seznamu DGNB Navigator

## Popis produktu

Světlé disperzní lepidlo pro lepení tkanin **Okalift SuperChange Gewebe** na savých i nesavých podkladech jako například cementové a anhydritové potěry, omítky, sádrokarton, pórobeton, staré keramické podlahové krytiny, teraco, konstrukce z prvků suché výstavby, sádrové stavební desky, dostatečně stabilní šroubované dřevotřískové konstrukce (pouze v suchých prostorách), betonové prefabrikáty a monolitický beton.

## Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365, DIN 18 356, DIN 18332, DIN 18352 jakož i podle současného stavu úrovně techniky. Nerovné podklady je třeba před nalepením tkaniny **Okalift SuperChange Gewebe** vyrovnat pomocí stěrkových hmot **Servofix** nebo **Servoplan**. Uvolněné a vodou rozpustné nátěry je nutno odstranit. Savé podklady jako například zbroušené sádrové nebo vápeno-cementové omítky se nejprve opatří přednátěrem **Okatmos UG<sup>®</sup> 30 / Okatmos<sup>®</sup> EG 20** zředěným v poměru 1:1 vodou. Nesavé podklady se natřou nezředěným přednátěrem **Okatmos UG<sup>®</sup> 30 / Okatmos<sup>®</sup> EG 20** a přednátěr se nechá zaschnout.

## Zpracování

Lepidlo **Okalift SuperChange** se natáhne na podklad pomocí zubové stěrky TKB B6 přibalené k rolím tkaniny a vodorovně se prohrébenuje. Tkaninu **Okalift SuperChange Gewebe** vložte během 25 minut do vlhkého lepidlového lože a ihned zatlačte pomocí hladítka nebo korkového prkénka. Je třeba dbát na to, aby tkanina **Okalift SuperChange Gewebe** byla celoplošně podlepena.

## Technické údaje

Barva	krémově bílá
Použití	interiér, na stěnách i podlaze
Doba pro vložení tkaniny*	cca. 25 minut
Objemová hmotnost	cca. 1,6 g/cm <sup>3</sup>
Pochozí	po cca. 12 hodinách (závisí na teplotě a na savosti podkladu)
Podlahové vytápění	vhodné
GISCODE	D1 podle TRGS 610
EMICODE	EC 1 <sup>Plus</sup> podle GEV
Skladování	chránit před mrazem skladovatelnost cca. 12 měsíců

\* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

## Spotřeba

Cca. 800 g/m<sup>2</sup> při použití zubové stěrky TKB B6.

## Nářadí

Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou TKB B6.

## Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

## Balení Č. výrobku EAN

33 x 15 kg plastové kbelíky	49100	4015705491004
--------------------------------	-------	---------------

# Technický list

## Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku a v bezpečnostních listech na internetových stránkách [www.kiesel.cz](http://www.kiesel.cz).

## Stav

25.06.2020/lo

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG  
Wolf-Hirth-Straße 2  
D-73730 Esslingen  
Telefon: +49 711 93134-0  
Telefax: + 49 711 93134-140  
[www.kiesel.com](http://www.kiesel.com)

KIESEL, s.r.o.  
K Hrušovu 292/4  
102 00 Praha 10 - Štěrboholy  
Telefon: +420 607 807 000  
Telefon: +420 272 019 341  
[www.kiesel.cz](http://www.kiesel.cz), [info@kiesel.cz](mailto:info@kiesel.cz)

