

Univerzální disperzní lepidlo

## Okamul UK

- neobsahuje rozpouštědla
- pro textilní a elastické podlahové krytiny
- vhodné pro podlahy s pojezdem kolečkových židlí
- vhodné pro podlahy s podlahovým vytápěním

### Popis produktu

Disperzní lepidlo, neobsahující rozpouštědla, určené pro lepení PVC a CV podlahových krytin ve formě pásů i čtverců a pro lepení textilních krytin s latexovou a tkaninovou spodní stranou.

### Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 a podle současného stavu úrovně techniky.

Podklady musí být předem ošetřeny podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ jakož i podle technického listu TKB 8.

Před pokládkou parotěsných krytin a na nesavých podkladech je třeba na podklad nejprve aplikovat kompaktní stěrkovou vrstvu a vytvořit tak savý podklad.

Musí být zajištěno použití systémových výrobků.

### Zpracování

**Okamul UK** řádně promíchejte. Lepidlo nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Nechte 15 – 20 minut odvětrat, pak položte krytinu a řádně jí po celé ploše přitlačte. Na nesavých podkladech lze dosáhnout pouze kontaktního nalepení podlahové krytiny, ne plného přilepení.

Dokončení spár krytiny provádějte až po 24 hodinách.

### Technické údaje

Barva	krémově bílá
Použití	interiér
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)	vhodný
Minimální teplota podlahy	+17 °C
Doba odvětrání*	cca. 15 – 30 minut
Doba pro položení krytiny*	cca. 30 - 40 minut
Zatížitelný*	po cca. 24 hodinách
Konečná pevnost*	po cca. 72 hodinách
Podlahové vytápění	vhodný
Označení podle GefStoffV	nepodléhá označovací povinnosti

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG  
 Wolf-Hirth-Straße 2  
 D-73730 Esslingen  
 Telefon: +49 711 93134-0  
 Telefax: + 49 711 93134-140  
 www.kiesel.com

KIESEL, s.r.o.  
 K Hrušovu 292/4  
 102 00 Praha 10 - Štěrboholy  
 Telefon: +420 607 807 000  
 Telefon: +420 272 019 341  
[www.kiesel.cz](http://www.kiesel.cz), [info@kiesel.cz](mailto:info@kiesel.cz)

GISCODE	D 1podle TRGS 610
Skladování	chránit před mrazem, skladovatelnost cca. 12 měsíců

\* při 20 °C a 65 % relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

### Spotřeba

Velikost zubu stěrky	Druh podlahové krytiny	Spotřeba
TKB A2 / TKB A3	PVC / CV krytiny	cca. 300-350 g/m <sup>2</sup>
TKB B1	textilní krytiny s latexovou nebo tkaninovou spodní stranou	cca. 400 g/m <sup>2</sup>

### Čištění

Nářadí ihned po použití očistit vodou.

### Balení

Balení	Č. výrobku
96 x 3 kg plastová vědra	44022
60 x 6 kg plastová vědra	44023
33 x 12 kg plastová vědra	44024
96 krabic po 12 x 1 kg plastových dóz	44034
32 x 20 kg plastová vědra	44035

### Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku a v bezpečnostních listech na internetových stránkách [www.kiesel.cz](http://www.kiesel.cz).

### Stav

16.11.2010/lo