

Lepidlo na linoleum

Okatmos® L 14

- neobsahuje rozpouštědla
- snadno roztíratelné
- vysoká lepící schopnost
- vhodné pro podlahy s pojezdem kolečkových židlí
- vhodné pro podlahy s podlahovým vytápěním
- hygienizující účinek

Popis produktu

Disperzní lepidlo neobsahující rozpouštědla, s velmi nízkými emisemi škodlivin pro lepení linolea a korkových podložek.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 a podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je třeba nejprve ošetřit podle aktuálního technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB-8. Podle druhu podkladu a předpokládaného namáhání hotové podlahy se podklad opatří příslušným základovým nátěrem / přednátěrem a stěrkou ze sortimentu **Kiesel**. Dodržujte pokyny uvedené v technických listech všech použitých výrobků. Musí být zajištěno použití systémových výrobků.

Zpracování

Okatmos L 14 řádně promíchejte.

Lepidlo nanášejte na podklad zubovou stěrkou B1. Nechte 10 minut odvětrat, pak položte krytinu a řádně jí po celé ploše přitlačte, případně naválečujte. Dbejte, aby byla spodní strana krytiny celoplošně podlepena. Styčné spáry a přiřezávaná místa po ca. 20 – 30 minutách znovu přitlačte.

Dodržujte pokyny v návodu výrobce linolea, zejména instrukce ohledně aklimatizace. Spárování spojů krytiny provádějte nejdříve po 24 hodinách od nalepení.

Technické údaje

| | |
|--|---|
| Barva | krémově bílá |
| Použití | interiér |
| Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529) | vhodný |
| Minimální teplota podlahy | +17°C |
| Doba odvětrání* | cca. 10 minut |
| Doba pro položení krytiny* | cca. 20 minut |
| Zatížitelný* | po cca. 24 hodinách |
| Konečná pevnost* | po cca. 72 hodinách |
| Podlahové vytápění | vhodný |
| GISCODE | D 1 podle TRGS 610 |
| EMICODE | EC 1 ^{Plus} podle GEV |
| Skladování | chránit před mrazem, skladovatelnost cca. 12 měsíců |

* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

Spotřeba

| Velikost zubu stěrky | Druh podlahové krytiny | Spotřeba |
|----------------------|------------------------|--------------------------|
| TKB B1 | linoleum, korek | cca. 400g/m ² |

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Technický list

Balení Č. výrobku EAN

33 x 14 kg plastové kbelíky 49094 4015705490946

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Stav

06.08.2019/lo

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: +49 711 93134-0
Telefax: + 49 711 93134-140
www.kiesel.com

KIESEL, s.r.o.
K Hrušovu 292/4
102 00 Praha 10 - Štěrboholy
Telefon: +420 607 807 000
Telefon: +420 272 019 341
www.kiesel.cz, info@kiesel.cz

