

## Rychleschnoucí jednostranné lepidlo Okatmos® star 100

- krátká doba odvětrání
- velmi nízké emise škodlivin
- univerzální použití
- snadno roztíratelné
- hygienizující
- zapsáno na seznamu DGNB Navigator

### Popis produktu

Jednostranné disperzní lepidlo neobsahující rozpouštědla s velmi nízkými emisemi škodlivin pro lepení homogenního i heterogenního PVC v rolích i čtvercích, CV krytin a gumových krytin do tloušťky 4,0mm v rolích i čtvercích (není vhodné pro zvláštních a speciálních krytin) jakož i textilních krytin se spodní stranou z latexu, PVC a PUR pěny.

**Okatmos® star 100** je certifikován pro použití v rámci systémové skladby s izolační fólií Valutect a splňuje v této souvislosti požadavky na potřebnou plynutěsnost při sanování kontaminovaných podkladů.

**Okatmos® star 100** přispívá díky svému hygienizujícímu účinku k snížení vzniku zápachů.

### Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 a podle současného stavu úrovně techniky. Podklady musí být předem ošetřeny podle technického listu BEB (Posuzování a příprava podkladů) jakož i technického listu TKB-8. Podle druhu podkladu, podlahové krytiny a namáhání podlahy použijte pro přípravu podkladu vhodné přednátěry, základové nátěry a stěrkové hmoty **Kiesel**. Při lepení parotěsných podlahových krytin jakož i na nesavých podkladech je třeba podklad vždy opatřit dostatečně silnou vrstvou stěrky, aby se takto vytvořil savý podklad. Při práci je třeba dodržovat pokyny uvedené v technických listech příslušných použitých výrobků. Musí být zajištěno použití systémových výrobků.

### Zpracování

**Okatmos® star 100** řádně promíchejte.

Lepidlo nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Nechte 5 – 15 minut odvětrat, pak položte krytinu a řádně jí po celé ploše přitlačte. Na nesavých podkladech lze dosáhnout pouze adhezního nalepení krytiny.

Obtížně zpracovatelné krytiny, které mají po nalepení tendenci se ještě zvedat po 30 až 60 minutách znovu přitlačte.

Spárování a uzavření krytiny lze provádět nejdříve 24 hodin po nalepení. Dodržujte pokyny pro pokládku od výrobce krytiny.

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG  
Wolf-Hirth-Straße 2  
D-73730 Esslingen  
Telefon: +49 711 93134-0  
Telefax: + 49 711 93134-140  
www.kiesel.com

KIESEL, s.r.o.  
K Hrušovu 292/4  
102 00 Praha 10 - Štěrboholy  
Telefon: +420 607 807 000  
Telefon: +420 272 019 341  
[www.kiesel.cz](http://www.kiesel.cz), [info@kiesel.cz](mailto:info@kiesel.cz)

### Technické údaje

|   |  |
|---|--|
| Barva   | krémově bílá   |
| Použití   | interiér   |
| Zatížitelnost vozem<br>kolečkovými židlemi<br>(podle DIN EN 12 529) | vhodný   |
| Minimální teplota podlahy   | +17 °C   |
| Doba odvětrání*   | cca. 5 – 15 minut                                      |
| Doba pro položení krytiny*  | cca. 40 minut podle druhu krytiny                      |
| Zatížitelný*  | po cca. 24 hodinách                                    |
| Konečná pevnost*  | po cca. 72 hodinách                                    |
| Podlahové vytápění  | vhodný   |
| GISCODE   | D 1 podle TRGS 610                                     |
| EMICODE   | EC 1 podle GEV   |
| Skladování  | chránit před mrazem,<br>skladovatelnost cca. 12 měsíců |

\* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

### Spotřeba

| Velikost zubu stěrky | Druh podlahové krytiny   | Spotřeba                        |
|----------------------|--|---------------------------------|
| TKB A2<br>TKB A3     | gumové krytiny od 2,0 do 4,0 mm v rolích i čtvercích<br>homogenní a heterogenní PVC v rolích i čtvercích<br>CV krytiny | cca. 280 - 300 g/m <sup>2</sup> |
| TKB B1               | textilní krytiny se spodní stranou z latexu, PVC na PUR pěny   | cca. 350 - 400 g/m <sup>2</sup> |

Uvedená spotřeba je měřena na stěrce **Servoplan S111**.

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu a může se lišit podle druhu stěrkových hmot, použité zubové stěrky a způsobu práce při zpracování lepidla.

# Technický list

## Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou a mýdlem.

| Balení                         | Č. výrobku | EAN           |
|--------------------------------|------------|---------------|
| 33 x 15 kg<br>plastové kbelíky | 49073      | 4015705490731 |

## Člověk a životní prostředí

Střednědobé a dlouhodobé uvolňování směrných hodnot těkavých, organických látek (VOC) do ovzduší v místnosti nelze očekávat. Přesto by se mělo během zpracování výrobku a po dobu jeho schnutí zajistit řádné větrání.

Při práci s výrobkem nejezte, nepijte a nekuřte. Při kontaktu s očima nebo pokožkou okamžitě důkladně opláchněte vodou. Nevylévejte do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Obsahuje **2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT)** / **1,2-Benzisothiazol3(2H)-on (BIT)**. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

## Likvidace

Výrobek se nesmí dostat do vodních toků, odpadních vod a půdy. K recyklaci odevzdávejte pouze úplně vyprázdněné obaly. Ztvrdlé zbytky výrobku lze likvidovat průmyslový odpad podobný domácímu odpadu. Obaly s tekutými zbytky výrobku jsou zvláštní odpad.

## Složení

Polymerová disperze, zahušťovací prostředky, smáčecí prostředky, prostředky zamezující tvorbě pěny, konzervační prostředky, deriváty kalafunové pryskyřice, vlákna, minerální plniva, voda.

## Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbějte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku a v bezpečnostních listech na internetových stránkách [www.kiesel.cz](http://www.kiesel.cz).

## Stav

22.04.2021

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG  
Wolf-Hirth-Straße 2  
D-73730 Esslingen  
Telefon: +49 711 93134-0  
Telefax: + 49 711 93134-140  
[www.kiesel.com](http://www.kiesel.com)

KIESEL, s.r.o.  
K Hrušovu 292/4  
102 00 Praha 10 - Štěrboholy  
Telefon: +420 607 807 000  
Telefon: +420 272 019 341  
[www.kiesel.cz](http://www.kiesel.cz), [info@kiesel.cz](mailto:info@kiesel.cz)

